


# RELIEFGIEßEN mit KERAflott®

## Anleitung:

### So gehts ganz einfach


Mischverhältnis 1 : 3



Verarbeitungszeit ca. 10 min.

Härtezeit ca. 30–40 min.

**Gießreste nicht in Becken und Gulli schütten – verstopft die Abflüsse.**



**1** Gießpulver unter Rühren langsam in das Wasser streuen und klumpenfrei durchrühren.



**2** Mit einem Borstenpinsel einen kleinen Teil der Gießmasse in die Gießform verstreichen, dann entstehen keine Bläschen.



**3** Form zügig ausgießen, etwas rütteln, damit kleine Luftbläschen entweichen.



**4** Eingießerhänger oder Steckdrähte werden in die noch nasse Gießmasse gelegt. An die Drähte können z. B. Stäbe oder Schleifen befestigt werden.



**5** Adapter mit Papier füllen, damit keine Gießmasse reinläuft. In die Rille an der Gießform klicken und die Form ausgießen. Wenn der Adapter „aufschwimmt“ – beschweren.



**6** Nach ca. 30–40 Min. kann entformt werden. Je länger die Trockenzeit, desto geringer die Bruchgefahr beim Entformen.



**7** Mit Sandpapier oder einem Messer können die Kanten gesäubert werden.



**8** Bemalen Sie ihr Relief nach eigenem Geschmack oder verwenden Sie das Heft als Malvorlage. Die Abbildungen sind mit Wasserfarben gemalt, es können auch andere Farben verwendet werden.



**9** Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz sollten Sie ihr „Kunstwerk“ mit Klar- oder Mattlack schützen.

**HobbyFUN**